



# PLNIVA

SikaBiresin® AX150  
SikaBiresin® AX209

RZ 55  
SikaBiresin® AX102

<b>SikaBiresin® AX150</b>	<b>typ</b>	<b>minerální plnivo (hydroxid hlinitý)</b>	
klíčová vlastnost:	<b>popis</b>	jemný, bílý a velmi sypký prášek	
<b>obrobitelnost</b> ( RZ 30150 )	<b>doporučeno pro</b>	rychletuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
	<b>zrnitost</b>	0,07 mm	
	<b>hustota</b>	skutečná 2,4kg/l	sypaná ( zdánlivá )1,2 kg/l
	<b>balení</b>	25kg (papírový pytel)	5kg (kyblík)
<b>SikaBiresin® AX209</b>	<b>typ</b>	<b>hliník</b>	
klíčová vlastnost:	<b>popis</b>	jemný, stříbřitý sypký prášek s výbornou tepelnou vodivostí	
<b>tepelná vodivost</b> ( RZ 209/6 )	<b>doporučeno pro</b>	rychletuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
	<b>zrnitost</b>	12-75 mikronů	
	<b>hustota</b>	skutečná 1,64 kg/l	sypaná ( zdánlivá )1,28kg/l
	<b>balení</b>	50kg (plechový barel)	5kg (malý plechový barel)
<b>RZ 55</b>	<b>typ</b>	<b>Aerosil ( SiO<sub>2</sub> )</b>	
klíčová vlastnost:	<b>popis</b>	bílý velmi jemný prach pro zahušťování ( thixotropii )	
<b>nestékavost</b>	<b>doporučeno pro</b>	polyuretany a epoxidy	
	<b>zrnitost</b>	12-75 mikronů	
	<b>hustota</b>	skutečná 2,2kg/l	sypaná ( zdánlivá )0,05 Kg/l
	<b>balení</b>	1kg (plechový barel)	10kg (pytel)
<b>SikaBiresin® AX102</b>	<b>typ</b>	<b>hlinitý pudr</b>	
klíčová vlastnost:	<b>popis</b>	hnědozelený sypký prášek s nízkou hustotou pro lehké směsi	
<b>lehké směsi</b> ( RZ 30002 )	<b>doporučeno pro</b>	rychletuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy (EPOLAM, EPO)	
	<b>zrnitost</b>	0,3 mm	
	<b>hustota</b>	skutečná 0,7kg/l	sypaná ( zdánlivá )0,4 kg/l
	<b>balení</b>	20kg (barell)	

Veškeré technické údaje uvedené v této tabulce jsou zjednodušeny a mohou se mírně lišit od informací uvedených v technických listech. Pro kompletní informace si vyžádejte technický a bezpečnostní list.